

Lastenboekomschrijving: Spaanplaat populier

Fabrikant: Invernizzi Certificaat Quality Management System ISO 9001/2000

Type: Onder druk en warmte met UF-lijm geperste plaat waarbij de binnenzijde enkel 100 % populieren houtspaanders bevat en de buitenzijden 100 % fijne populieren houtstrooisels zodat men een zeer gesloten oppervlak bekomt. Tevens worden de platen in de fabriek geschuurd zodat het oppervlak een betere hechting krijgt.

Panelen geschikt voor algemeen en industrieel gebruik in droge binnenomgeving, Kwaliteitsspecificatie type P 2 volgens EN 312, E 1 formaldehyde-arme plaat. Densiteit tussen 480 – 410 kg/m³, afhankelijk vd dikte tussen 40 en 60 mm. Het betreft dus een lichtgewicht plaatmateriaal dat vanwege de houtsoort ook een zeer lichtbeige kleur heeft.

Dikte in mm: 28/34/36/38/44/50/60, overige diktes verkrijgbaar op bestelling afhankelijk van levertermijn en minimum afname.

Lengte x breedte in mm: 2790 x 2020, op bestelling ook mogelijkheden in 3720/2790/2480/2230x2020/1860mm, afhankelijk van levertermijn en minimum afname.

Technische specificaties volgens fabrikant:

Fabrikant: Invernizzi

Eigenschap	Testnorm	Eenheid	Resultaat			
Dikte	EN 324-1	mm	40	50	56	60
Densiteit	EN 323	kg/m ³ +5% en -5%	480	440	420	410
Treksterkte	EN 319	N/mm ²	0.2	0.2	0.1	0.1
Buigsterkte - breukmodule	EN 310	N/mm ²	10	7	7	7
Formaldehyde volgens klasse E1	EN 120	mgHCHO/100g				
zwellingsdikte 2u	EN 317	%				
schroefvastheid oppervlak	EN 320	N/mm ²				

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. beveka sales maart 2015